



Malte - Intonaci - Finiture - Rasanti - Massetti - Granulati - Service

Organizzazione con Sistema di Gestione per la Qualità certificato in conformità alla norma ISO 9001 da ICMQ S.p.A. Certificato n. 1135



a mano



esterno/interno



in sacchi

COMPOSIZIONE:

Aggregato naturale fine ottenuto unicamente da lavorazione meccanica di roccia calcarea.

FORNITURA:

SABBIA FINE (Sabbietta calcarea 0/1200 micron) è fornito in sacchi con protezione dall'umidità da 25 kg su pallett da 1,5 tn.

Sfuso nelle classi granulometriche: 0-100, 0-300, 300-600, 600-1200, 1200-2500, 0-1200.

CONSERVAZIONE:

Il materiale, immagazzinato in locali asciutti, si conserva senza limiti.

CARATTERISTICHE TECNICHE:

CaCO ₃	99,31 %
CaO	55,51 %
MgO	0,34 %
Fe ₂ O ₃	0,016 %
Al ₂ O ₃	0,06 %
SiO ₂	0,08 %
SO ₃	tracce
Umidità	< 0,2 %

Sabbietta calcarea 0/1200 micron:

passante cum. [%] ai setacci [mm]					
2,000	1,000	0,500	0,250	0,125	0,063
100	92	65	45	30	21

Dimensioni dell'aggregato	0/1 mm
Massa volumica dei granuli [ρ_{ssd}]	2,68 Mg/m ³
Contenuto in conchiglie	NPD
Passante a 0,063 mm	f ₂₂ ; Cat. 4, G _F 85
Grossezza/ finezza	MP
Equivalente in sabbia (SE)	68 %
Valore di blu di metilene (MB)	0,3 g/kg
Cloruri	0,0019 %
Solfati solubili in acido	AS _{0,2}
Zolfo totale	Assente
Sostanze organiche	Assente
Assorbimento di acqua (WA ₂₄)	0,7 %
Durabilità alla reazione alcali-silice	< 0,1 %



Conforme alla norma UNI EN 13139
Cert. n° 1305-CPD-0996 rilasciato da ICMQ

MICROMIX S.p.A.

Sede Legale ed Uffici amministrativi Via G. Berta, 199 - 86170 ISERNIA
Tel: 0865/451173 Fax: 0865/451178

Stabilimento ed ufficio vendite C. da Tiegno - 86170 ISERNIA
Tel: 0865/415592 Fax: 0865/234195

mail amministrazione: amministrazione@micromix.it
mail certificata: micromix@pec.it

mail ufficio vendite: ufficio.vendite@micromix.it
mail Laboratorio Controllo Qualità: laboratorio@micromix.it

Sabbia fine

Sabbietta calcarea 0/1200 micron di frantumazione



IMPIEGO:

Gli aggregati rappresentano una delle principali materie prime nel settore delle costruzioni.

SABBIA FINE, mescolata con un legante ed acqua, è la componente principale della malta che viene utilizzata per assemblare pietre e mattoni nelle opere di muratura, per intonacare, per realizzare tonachini, ecc.

L'assenza di silice alcali-reattiva, cloruri, limi argillosi e sostanze organiche garantiscono l'assenza di ingerenze chimiche con le reazioni di presa del cemento.

QUALITÀ:

SABBIA FINE viene sottoposta a severi controlli presso il Laboratorio Controllo Qualità della Micromix S.p.A. e/o presso laboratori esterni qualificati.

Le informazioni riportate si basano su esperienze di laboratorio eseguite in condizioni ambientali normalizzate e su esperienze di cantiere controllate.

Dal momento che le informazioni riportate sono puramente indicative, chi intende utilizzare il prodotto è tenuto a stabilire la conformità alla destinazione d'uso prevista, assumendosi ogni responsabilità.

Non è previsto dalla Micromix S.p.A. inviare preavvisi inerenti modifiche tecniche apportate.

Rev. 01 del 09/2015