



Malte - Intonaci - Finiture - Rasanti - Massetti - Granulati - Service  
 Organizzazione con Sistema di Gestione per la Qualità certificato in conformità alla norma ISO 9001 da ICMQ S.p.A. Certificato n. 1135



in sacchi



interni



spatola metallica

### COMPOSIZIONE:

RASOMIX Extra Bianco è un rasante secco premiscelato composto da gesso emidrato bianchissimo, calce idrata, sabbie lavate selezionate e classificate, resine ed additivi specifici atti a migliorare la lavorazione e le prestazioni.

### FORNITURA:

RASOMIX Extra Bianco è fornito:  
 In sacchi con protezione dall'umidità da 25 kg su pallett da 1,25 tn.

### IMPIEGO:

RASOMIX Extra Bianco viene utilizzato nella realizzazione di finiture lisce per interni di:

- intonaci nuovi tradizionali o premiscelati base gesso e anidrite;
- pannelli in gesso e laterogesso;
- intonaci cementizi, blocchi in gasbeton trattati con idoneo primer isolante.

### CARATTERISTICHE TECNICHE:

|   |                               |
|---|-------------------------------|
| Aspetto   | Polvere bianca                |
| Titolo in $\text{CaSO}_4 \cdot 2\text{H}_2\text{O}$ | > 85 %                        |
| Massa volumica a secco                              | ≈ 700 $\text{kg}/\text{m}^3$  |
| Granulometria                                       | ≤ 0,1 mm                      |
| Acqua di impasto                                    | ≈ 55 %                        |
| Massa volumica malta umida                          | ≈ 1600 $\text{kg}/\text{m}^3$ |
| Densità del prodotto indurito                       | ≈ 1100 $\text{kg}/\text{m}^3$ |
| Spessore di applicazione                            | < 2 mm                        |

|                               |              |
|-------------------------------|--------------|
| Tempo di lavorabilità         | ≈ 70 min     |
| Tempo di inizio presa (Vicat) | 90 ± 20 min  |
| Tempo di fine presa (Vicat)   | 110 ± 20 min |

|                         |         |
|-------------------------|---------|
| Classificazione 13279-1 | C6/20/2 |
|-------------------------|---------|

|                           |                              |
|---------------------------|------------------------------|
| Resistenza a compressione | > 5,0 $\text{N}/\text{mm}^2$ |
| Resistenza a flessione    | > 2,0 $\text{N}/\text{mm}^2$ |

|                   |           |
|-------------------|-----------|
| Reazione al fuoco | Classe A1 |
|-------------------|-----------|



Conforme alla norma UNI EN 13279-1

# RASOMIX Extra Bianco

Finitura liscia bianchissima per interno a base di gesso e calce



### RESA TEORICA:

0,7  $\text{kg}/\text{m}^2$  per 1 mm di spessore.

### CONSERVAZIONE:

6 mesi se il materiale viene immagazzinato nelle confezioni originali in locali asciutti.

### PREPARAZIONE DEL SOTTOFONDO:

Assicurarsi che la superficie da trattare sia pulita, consistente ed esente da presenza di umidità.

Rimuovere eventuali tracce di olii, grassi, cere etc.

Su supporti in gesso si consiglia di lamare la superficie ed applicare il RASOMIX Extra Bianco dopo 24 h.

Eventuali fessure nel supporto vanno riempite con lo stesso RASOMIX Extra Bianco almeno 1h prima della rasatura.

Su supporti cementizi si consiglia di lamare la superficie e di trattarla con opportuno primer isolante per gesso. A completa asciugatura del primer (secondo quanto indicato dal produttore) realizzare la rasatura con RASOMIX Extra Bianco.

## PREPARAZIONE DEL PRODOTTO:

RASOMIX Extra Bianco si impasta a mano o con agitatore meccanico a basso numero di giri (per evitare l'eccessivo inglobamento d'aria) con circa 14 litri d'acqua pulita per ogni 25 kg di prodotto, fino ad ottenere un impasto omogeneo e privo di grumi.

Il tempo di miscelazione non deve superare i 3 minuti.

Lasciare riposare l'impasto per 5 minuti quindi rimescolare brevemente prima di applicare il prodotto con spatola metallica.

## POSA IN OPERA:

Applicare il prodotto in 2 mani con spatola larga metallica ("americana") fino ad ottenere uno spessore complessivo di circa 2 mm. Il tempo di attesa tra l'applicazione del primo strato ed il secondo è di circa 25 - 45 minuti (a seconda dello spessore del primo strato e dell'umidità ambientale).

Evitare di far coincidere i raccordi di ripresa della rasatura con quelli del supporto.

Se si desidera ottenere l'estetica dello specchio a "platrio", ritornare sul prodotto asciutto con spatola metallica inumidita con acqua.

## AVVERTENZE:

- Non aggiungere materiali estranei all'impasto di RASOMIX Extra Bianco.
- Non rimescolare o aggiungere altra acqua al prodotto in fase di presa.
- Proteggere il rasante fresco dal gelo e dalla rapida essiccazione.
- Non utilizzare il prodotto a temperature inferiori a +5° C e superiori a +35°C.
- Adottare opportune precauzioni in presenza di forte vento nelle prime 24 h dall'applicazione del RASOMIX Extra Bianco.
- Arieggiare adeguatamente i locali dopo la messa in opera sino a completo essiccamento per evitare la formazione di muffe.
- Su superfici sensibilmente calde, esposte a correnti d'aria, per situazioni climatiche a basso tasso di umidità, è necessaria una protezione con appositi teli e mantenere umida la rasatura con adeguate nebulizzazioni di acqua per il tempo necessario.
- Attendere la completa asciugatura del prodotto prima di carteggiare.
- Non applicare su supporti verniciati.
- Il prodotto non è idoneo a ricevere rivestimenti ceramici.
- Applicare pitture, rivestimenti, tappezzerie, etc. solo a completa essiccazione ed asciugatura del rasante.

## QUALITÀ:

RASOMIX Extra Bianco è sottoposto a severi controlli presso il Laboratorio Controllo Qualità della Micromix S.p.A. e/o presso laboratori esterni qualificati.

Le informazioni riportate si basano su esperienze di laboratorio eseguite in condizioni ambientali normalizzate e su esperienze di cantiere controllate; data la varietà di condizioni ambientali che si possono presentare nell'applicazione del prodotto sul cantiere, le caratteristiche tecniche possono variare anche in modo notevole rispetto a quanto indicato.

Dal momento che le informazioni riportate sono puramente indicative, chi intende utilizzare il prodotto è tenuto a stabilire la conformità alla destinazione d'uso prevista, assumendosi ogni responsabilità.

Non è previsto dalla Micromix S.p.A. inviare preavvisi inerenti modifiche tecniche apportate.

Rev. 01 del 05/2015

## MICROMIX S.p.A.

**Sede Legale ed Uffici amministrativi**

Via G. Berta, 199 -  
86170 ISERNIA

Tel: 0865/451173  
Fax: 0865/451178

mail amministrazione: [amministrazione@micromix.it](mailto:amministrazione@micromix.it)

mail certificata: [micromix@pec.it](mailto:micromix@pec.it)

**Stabilimento ed ufficio vendite**

C. da Tiegno -  
86170 ISERNIA

Tel: 0865/415592  
Fax: 0865/234195

mail ufficio vendite: [ufficio.vendite@micromix.it](mailto:ufficio.vendite@micromix.it)

mail Laboratorio Controllo Qualità: [laboratorio@micromix.it](mailto:laboratorio@micromix.it)